

■ 1000ボード

種 類	1000	
最高使用温度	1000°C	
密度(Kg/m ³)	250	
線収縮率 (%) (°Cx24hrs)	1.3 (900)	
曲げ強さ(Mpa)	0.5	
寸法(mm)		
長	幅	厚
1000	600	25
1000	600	50

■ 1260ボード

種 類	1260	
最高使用温度	1260°C	
密度(Kg/m ³)	250	
線収縮率 (%) (°Cx24hrs)	1.1 (1100)	
曲げ強さ(Mpa)	0.5	
寸法(mm)		
長	幅	厚
1000	600	25
1000	600	50

■ 1400ボード

種 類	1400	
最高使用温度	1400°C	
密度(Kg/m ³)	250	
線収縮率 (%) (°Cx24hrs)	1.6 (1200)	
曲げ強さ(Mpa)	0.5	
寸法(mm)		
長	幅	厚
1000	600	25
1000	600	50

■ 1600ボード

種 類	1600	
最高使用温度	1600°C	
密度(Kg/m ³)	350	
線収縮率 (%) (°Cx24hrs)	1.2 (1400)	
曲げ強さ(Mpa)	0.5	
寸法(mm)		
長	幅	厚
1000	600	25
1000	600	50

備考: 上記寸法中、厚さは標準品であり、お客様のニーズにより厚さを10mm-100mmまでの特注品制作も可能です。