

アルミナ・ボール

ALUMINA GRINDING MEDIA

■ 用途：各種金属、顔料、塗料の研磨及び充填剤として。

製品番号		S-A160	S-Zr65A (研磨)	S-Zr65B (ショット)	Zr-AL36	Zr-AL32	Zr-AL27
化学成分	Al ₂ O ₃ (%)	60	-	-	50	50	50
	SiO ₂ (%)	35	35	35	40	40	40
	ZrO ₂ (%)	-	65	65	40	40	40
	Y ₂ O ₃ (%)	-	-	-	-	-	-
硬度 (モース)	Lebel 8	Lebel 7.2	Lebel 7.2	Lebel 8	Lebel 8	Lebel 8	
球体寸法 (mm)	Φ0.8~Φ8.0	Φ0.1~Φ10	Φ0.1~Φ10	Φ0.4~Φ10	Φ0.4~Φ10	Φ0.4~Φ10	
かさ密度 (g/m ³)	2.7	≫4	≫4	3.6	3.2	2.7	
充填密度 (g/m ³)	1.68	2.5	2.5	2.2	2.0	1.7	

製品画像



■ 上記化学成分や球体寸法は代表規格の参考値です。ご希望に基づいた規格品の製造は可能です。

榮外貿易(上海)有限公司